标准加工品 2D 3D 爱安特

内径 E7 外径 r6

■ 产品特点：无需螺丝固定，仅压入即可止转的规格。薄壁型的薄度与干式衬套同级，耐磨性比干式衬套优异，可承受重载。

代号	类型	材质	内径公差	外径公差	硬度 HB	使用温度范围（℃）
OFABRU	直柱薄壁型	高力黄铜 + 固体润滑剂 GR1（大气、油中使用）	E7	r6	≥ 210	−50~+150
OFABR	直柱标准型					
OFABL	直柱专用型	高力黄铜 + 专用固体润滑剂 GR9（水、海水中使用）				−50~+80

OFABR
直柱标准型





OFABRU
直柱薄壁型





⚠ 配套轴（大气、油中使用）公差推荐（仅供参考）：
d8：一般用（重载）；e7：一般用（轻载）；
f8：高精度用；g6：高精度用（间隙负载）。
⚠ 配套轴（水、海水中使用）公差推荐（仅供参考）：b9
基座孔推荐公差：H7

订购编号示例

1 代号 − 2 d − 3 L
OFABR − 20 − 30

1 代号	2 dE7		Dr6		3 L	t	基座孔尺寸	推荐公差 H7
OFABRU	5	+0.032 +0.020	7	+0.028 +0.019	8 10 12	1	7	+0.015 0
	6		8		8 10 12 15 16		8	
	8	+0.040 +0.025	10		8 10 12 15 16 20		10	
	10		12	+0.034 +0.023	8 10 12 15 16 20 25		12	+0.018 0
	12	+0.050 +0.032	15		10 12 15 16 20 25	1.5	15	
	15		18		10 12 15 16 20 25 30		18	
	16		20	+0.041 +0.028	10 12 15 16 20 25 30	2	20	+0.021 0
	20	+0.061 +0.040	24		15 16 20 25 30 40		24	
	25		29		15 16 20 25 30 40		29	
	30		34	+0.050 +0.034	15 16 20 25 30 40 50		34	+0.025 0

内径 E7 外径 r6

1代号	2dE7		Dr6		3L	t	基座孔尺寸	推荐公差 H7
OFABR OFABL	5	+0.032 +0.020	9	+0.028 +0.019	8 10 12 15	2	9	+0.015 0
	6		10		8 10 12 15 16 20		10	
	8	+0.040 +0.025	12	+0.034 +0.023	8 10 12 15 16 20 25		12	+0.018 0
	10		14		8 10 12 15 16 20 25 30		14	
	12	+0.050 +0.032	18		10 12 15 16 20 25 30 35	3	18	
	15		21	+0.041 +0.028	10 12 15 16 20 25 30 35		21	+0.021 0
	16		22		10 12 15 16 20 25 30 35 40		22	
	18		24		15 16 20 25 30 35 40		24	
	20	+0.061 +0.040	28		10 12 15 16 20 25 30 35 40 50	4	28	
	20A		30		10 12 15 16 20 25 30 35 40 50	5	30	
	25		33	+0.050 +0.034	20 25 30 35 40 50 60	4	33	+0.025 0
	25A		35		10 12 15 16 20 25 30 35 40 50 60	5	35	
	30		38		10 12 15 16 20 25 30 35 40 50 60 70	4	38	
	30A		40		12 15 16 20 25 30 35 40 50 60 70	5	40	
	35		45		12 15 16 20 25 30 35 40 50 60 70		44	
	40		50		20 25 30 35 40 50 60		50	
	40A	+0.075 +0.050	55	+0.060 +0.041	40 50 60	7.5	55	+0.030 0
	45		60		30 40 50 60		55	
	50		60		30 40 50 60	5	60	
	50A		65		30 35 40 50 60 70	7.5	62	
	55	+0.090 +0.060	70	+0.062 +0.043	30 35 40 50 60 70		70	
	60		75		30 35 40 50 60 70		74	
	65		80		30 35 40 50 60 70 80		80	
	70		90	+0.073 +0.051	40 50 60 70 80 90 100	10	85	+0.035 0
	75		95		50 60 70 80 100		90	
	80		100		50 60 70 80 90 100 110		96	
	90	+0.107 +0.072	110	+0.076 +0.054	50 60 70 80 90 100 110 120		110	
	100		120		60 70 80 90 100 110 120		120	
	110		130	+0.088 +0.063	80 90 100 110 120 130		130	+0.040 0
	120		140		80 90 100 110 120 130		140	
	130	+0.125 +0.085	150	+0.090 +0.065	80 100 120 130 140 150		150	
	140		160		100 120 130 140 150		160	
	150		170	+0.093 +0.068	100 120 130 140 150		170	
	160		180		100 120 140 150 180		180	
	170		190	+0.106 +0.077	100 120 150 180		190	+0.046 0
	180		200		100 120 150 180		200	
	190	+0.146 +0.100	210	+0.109 +0.080	100 120 150 180		210	
	200		230	+0.113 +0.084	100 120 150 180 200	15	230	